Imprimer cette fiche

Pattex Répar'Express Pâte à réparer multi-matériaux

Pâte bi-composante à base epoxy pour les réparations quotidiennes

Multi-fonctions, elle répare, rebouche, reconstitue, refixe tous les matériaux.

Temps de projet : 5 min

Temps minimum avant usage : 3 h

Difficulté de mise en oeuvre : faible

Propriétés

- Résiste jusqu'à 60 kg/cm²
- Se peint, se ponce, se lisse, se perce.
- Ultra-résistant
- Tous matériaux rigides
- Blanc après séchage
- Résiste aux graisses et solvants
- Résiste à l'immersion
- Résiste au froid et à la chaleur
- Ni retrait, ni dilatation
- Isolant électrique
- Conservation longue durée (2 ans dans son emballage d'origine)

Préparation des surfaces

Nettoyer soigneusement les surfaces à coller. Elles doivent être propres et sans graisse.

Mode d'emploi

- Couper une tranche de pâte
- Malaxer pendant une minute jusqu'à obtenir une couleur uniforme beige pour réaliser un mélange homogène
- Appliquer en appuyant fortement
- Si nécessaire, poncer et peindre après séchage définitif

Temps de travail disponible avant durcissement : 4 à 5 min (à 23°C).
Durcissement final atteint au bout de 3 h

Mise en oeuvre

1)

2)

3)

1) Couper la quantité souhaitée
2) Malaxer la pâte
3) Appliquer

Outils

Cutter

Exemples d'utilisation

- Colmatage d'une fuite de robinet, d'une gouttière, d'un réservoir…
- Collage et fixation sur tous supports : boîte aux lettres sur un mur, miroir sur carrelage, porte-manteaux, poignée de fenêtre, manche à outil, charnière…
- Reconstitution de matériaux : fabrication d'un pied de chaise, d'un anneau, d'un écrou, d'un crochet, filetage d'un pas de vis…

Couleur/Structure

- Blanc après séchage. Pâte modelable.

Conditionnement

Tube de 64 g.

Observations et recommandations

Ne convient pas pour le PVC souple, PE,PP, PTFE.

- Pour les personnes sujettes aux dermatoses : se munir de gants de protection.

Sécurité / précautions d'emploi

- Formule adaptée pour une utilisation sans gants.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Contient des composés époxydiques, voir les informations transmises par le fabriquant.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- Maintenir les emballages fermés hermétiquement.
- Stocker dans un endroit frais et sec.
- Ne pas stocker avec les aliments.
- Stocker à l'abri du gel.
- Se laver les mains avant chaque pause et après le travail.

Conservation

- 2 ans dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil

Données techniques

Couleur	blanc après séchage
Consistance	Pâte modelable
Temps de travail avant séchage	4 minutes
Durcissement final (en cas d'immersion)	7 minutes (10 minutes)
Peut-être peint, percé, poncé	3 heures
Résistance mécanique maximum	24 heures
Résistance à la compression	800 kg/cm²
Résistance au cisaillement	48 kg/cm² sur métal
Dureté (Shore D)	77
Résistance à l'eau *	Peut s'appliquer en immersion totale
Résistance à la pression	6 bars
Résistance à l'arrachement	60 kg/cm² sur métal
Résistance au froid et à la chaleur	de - 30℃ à + 150℃
Résistance aux fluides	Résistance aux hydrocarbures, alcool, acides et bases, diluées aux graisses et aux solvants
Résistance électrique	30 000 méga-ohms
Résistance diélectrique	300 V/mil
Stockage	24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, au sec et à températures ambiantes (+15℃ à +25℃)
Etiquette de danger	oui
Résistance aux U.V.	oui

Composition / Formule

- Résine multi-matières, co-extrudée, constitué d'une résine époxydique et d'un durcisseur.

Date de dernière révision :04-02-2003

Pour imprimer cette fiche, utilisez la fonction 'imprimer' de votre navigateur internet